



产品数据表

Zinc-It® 冷镀锌喷剂, 369G

No.PR18412



产品描述

含锌量大于 93% 的高性能涂层, 可与黑色金属发生电化学反应结合, 形成原电池。有效抵御生锈和腐蚀。适用于修补已损坏的镀锌层。干燥速度快

应用

螺纹、外露的边缘处、紧固件、管道、焊接件、围栏、栏杆、炉栅、电杆、断路器面板外壳、雨水管、标牌、门、拖车、垃圾桶、T台和导轨

单位包装描述

16 盎司 (473 ml) 气雾罐

品牌

希安斯 (中国)

一般描述

冷镀锌喷剂

净重

369 g

UPC 条码

082847184129

单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

装箱数量

12

箱子尺寸

20.96H x 21.26W x 27.94D 厘米

每托盘箱数

114

每箱重量

6.35 kg

I 2/5 条码

30082847184120

外观

灰色粘稠液体

基底类型

改性环氧基

闪点

-19°C

可燃性等级-CPSC

高度易燃

比重

0.77 至 0.85

塑料安全性

是

成膜类型

灰色磨砂干膜

挥发速度

快

干燥时间-完全干燥

8 小时

干燥时间-表干

20 分钟

二次涂覆

1 小时内或 48 小时后

页数: 1/2

更新日期: 08-May-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



覆盖面积	2.6 至 3.0 m ² (达到 76.2 微米涂层厚度)
工作温度	54.4°C (持续) / 65.6°C (短暂)
推进剂	碳氢
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、易燃、限量
VOC% (消费品)	45.6
VOC g/L (消费品)	555.6
VOC lbs/gal (消费品)	4.64
去除方式	可采用芳香族溶剂或二甲苯去除。也可使用甲苯，但不推荐

特性

- 干后的涂层含锌量高
- 表干速度快
- 能有效抵御腐蚀
- 完全干燥后可在表面进行涂漆或焊接
- 室外保护时间为 1 至 2 年

使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 为了实现最佳效果，涂覆前使用钢丝刷、磨料或 CRC®清洁剂/除脂剂除去污垢、机油、铁锈或腐蚀。让表面干燥
- 使用前充分摇动罐体
- 在距表面 20-30 厘米处握住罐体并喷涂，知道所需区域完全覆盖。必要时重复这一过程，以确保形成光滑、均匀的覆盖层。牺牲性涂层会在金属基体之前磨损，随着时间的流逝，需要增加涂层
- 如需要更多的保护，在每次干燥后，再进行多次涂层
- 为了防止阀门堵塞，倒置罐体，喷涂 2-5 秒，以清除阀门和按钮上的锌

页数: 2/2

更新日期: 08-May-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。